

Ficha Técnica - Fundidos Alto Cromo

PRODUTOS	% Cr		% Mn		% Si		% C		% S		% P		% Fe
	Min	Max	Típico	Max	Típico	Max	Típico	Max	Típico	Max	Típico	Max	BALANCE
RD Chrome ball 12,0	10,00	12,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 15,0	12,00	15,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 18,0	15,00	18,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 21,0	18,00	21,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 24,0	21,00	24,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 27,0	24,00	27,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 30,0	27,00	30,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE
RD Chrome ball 32,0	30,00	32,00	0,35	1,00	0,40	1,10	2,30	2,60	0,120	0,060	0,015	0,060	BALANCE

mm	kg	kg	kg	mm ³	g/mm ³
Diâmetro	Peso	Peso Mín.	Peso Max.	Vol.	Dens.
15	0,0133	0,0130	0,0150	1767,09	0,0075
17	0,0193	0,0190	0,0220	2572,36	0,0075
20	0,0314	0,0300	0,0360	4188,67	0,0075
25	0,0614	0,0590	0,0710	8180,99	0,0075
30	0,1060	0,1010	0,1230	14136,75	0,0075
40	0,2513	0,2400	0,2910	33509,33	0,0075
50	0,4909	0,4690	0,5680	65447,92	0,0075
60	0,8482	0,8110	0,9820	113094,00	0,0075
70	1,3469	1,2880	1,5590	179589,08	0,0075
80	2,0106	1,9230	2,2380	268074,67	0,0075
90	2,8627	2,7380	3,3140	381692,25	0,0075

HR _c	Mín
Dureza	61,0